

WurmEx

8305

Ochranný prostředek na dřevo proti živočišným škůdcům pro kutily a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelný ochranný prostředek na dřevo k hubení a prevenci dřevokazného hmyzu, jako je např. tesařík krovový (Hylotrupes), červotoč (Anobium) a hrbohlav (Lyctus), v interiéru. Preventivní ochrana proti termitům.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Povolení k ochraně dřeva (PT8)**
dle nařízení EU o obsahu biocidních látek
- **Číslo autorizace:**
Rakousko: AT-0021825 | Německo: DE-0014304-00-0000-08 | Švýcarsko: CH-2019-0005.01.0001 | Česká republika: CZ-0021469-0000 | Polsko: PL/2019/0390/MR/BPF | Itálie: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Francie: FR-2019-0017 | Belgie: BE2019-0011-00-00 | Španělsko: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 a EN 118**
Použitá účinná látka poskytuje preventivní ochranu proti živočišným škůdcům dřeva (testováno podle §N 46 a EN 49-1) a termitům (EN 118).
Aplikační množství 200 ml/m²
- **EN 1390 a EN 370**
Použitá účinná látka má regulační účinek proti živočišným škůdcům dřeva (test EN 1390 a EN 370).
Aplikační množství cca 200 ml/m².
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+
- **Účinnost (Iv, Ib, T)**
Účinná látka:
2.67 g/kg (0.267 %) Permethrin (ISO)

Oblasti použití



Stěnové a stropní prvky, krovy, schodiště nebo nábytek.

Výrobek je vhodný na všechny druhy dřeva.

Dřevěné předměty pro skladování krmiva a potravin a úly se nesmí výrobkem WurmEx (8305) ošetřovat.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vlhkosti 40 - 80 %.

1-1 ZKL 8305 | 02/25 | nahrazuje 1-0

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
Tel: +420 731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnost. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

- Dobře zakryjte okolní plochy, které nemají být ošetřeny.
- Připraveno k použití, nesmí se ředit!
- Ošetření by se nemělo provádět na mokřem povrchu, protože jinak nedochází k hloubkovému účinku.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím naše **ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva**.

Technika nanášení



	Natírání	Máčení	Napouštění děr
Množství na jednu aplikaci (ml/m ²)	200–300		

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat	12 hod.
----------------	---------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Aktuální BFS technický list
- DIN 18363

Příprava podkladu

Odstranit starý nátěr a silně napadené, nenosné vrstvy dřeva (osekat).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános produktu

2 – 3 x WurmEx (8305)
Bez mezischnutí

Následná povrchová úprava

Po 16 hodinách přetřete vodou ředitelnými přípravky, jako jsou Innenlasur (5309), Möbel- und Parkett Holzlack (4208) nebo Vernice Legno (4209).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

Lahvička s rozprašovací tryskou pro napouštění dř: 125 ml
Plechová nádoba: 750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny / stupně lesku

Standardní odstíny:
Farblos (8305000200)

Související produkty

Innenlasur (5309)
Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
Vernice Legno (4209)
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GISCODE

HSW27

Bezpečnostně technické údaje



Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů.

WurmEx (8305) obsahuje biocidní účinné látky na ochranu dřeva proti zamodráním, dřevokazným houbám a působí preventivně proti napadení hmyzem. Produkt se proto smí používat, pouze pokud je předepsána nebo požadována ochrana dřeva nebo v ojedinělých případech.

Nepoužívejte na dřeva určené pro výrobu úlů, saun a na dřeva s trvalým kontaktem se zemí nebo vodou.

Nedotýkejte se rozlitého materiálu a nechoďte po něm.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře!

V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Vyhnete se vdechování par nebo mlhy.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Nepoužívejte na dřeva, které může přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivými nebo hospodářskými zvířaty.

Nechráněné osoby a zvířata se musí držet mimo ošetřované povrchy po dobu 48 hodin nebo dokud povrchy nezaschnou.

Nedotýkejte se ošetřených povrchů, dokud nejsou suché.

Při aplikaci zabraňte postříkání oděvu a pokožky. Stříkance výrobku na kůži smyjte.

Neznečišťujte potraviny, nádobí ani povrchy přicházející do styku s potravinami.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.