

Arova Rustica

10001 ff


Rozpúšťadlové moridlo na zvýraznenie pórov a dosiahnutie rustikálneho efektu po morení pre remeselné a priemyselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Rozpúšťadlové moridlo pripravené na použitie na báze mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami pre zvýraznenie pórov a dosiahnutie rustikálneho efektu po morení. Žiadne zdršňovanie dreva ako aj veľmi dobrá svetlostalosť. Produkt neobsahuje škodlivé aromatické rozpúšťadlá a ťažké kovy.


Oblasti použitia



- Produkt je závislý od použitia nábytkových lakov pre povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia v oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Určený k moreniu hrubo-pórovitých listnatých drevín, na dosiahnutie silne zvýrazneného zafarbenia pórov rustikálnym obrazom morenia.
- S Arova Rustica 10001 ff morené diely sú prelakovateľné rozpúšťadlovými, ale aj vodouriediteľnými lakmi.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať.
- Teplota moridla, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C.
- Dbieť na rovnomerný nános moridla!
- Nános moridla je možný aj s Airmix alebo nízkotlakové Airless zariadenie, ako aj nános štetcom alebo špongiou je na menších plochách možný.
- Arova Rustica 10001 ff je vhodná aj na použitie vo valcových moriacich zariadeniach (moos - gumené valce) s nasledovným zapracovaním rotačnými kefami.
- Rovnomerne naniesť s miernym prebytkom, tak aby plochy vyzerali mierne mokré. Po krátkom čase prebytok zotrieť po dĺžke v smere textúry dreva s papierom na morenie bez vlákien.
- Produkt musí byť zotretý.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevylievať do originálneho balenia.
- Dreviny s malou savosťou vyžadujú menší nános ako dreviny vyznačujúce sa silnou savosťou.

- Rôzne druhy drevín, ako napr. dub, obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa prelakovaním vodouriediteľnými lakmi aktivujú. Odporúčame preto pri lakovaní **drevín s obsahom extraktívnych látok** predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291.
- Rešpektujte prosím naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“.
- Dodržujte, prosím, aj technické listy príslušných produktov.

Technika nanášania



Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5 – 1,8
Striekačný tlak (bar)	1,5 – 2,0
Hrúbka nánosu (g/m ²)	cca 40 - 50
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	cca 8
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní	

Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh. vzduchu.)



Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	Po cca 30 min.
Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	Po 2 hod.

Pri potrebe je možné aj urýchlené sušenie.

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu

Čistenie pracovného náradia



ADLER Waschverdünnung 80077 alebo ADLER Nitroverdünnung 80001

PODKLAD

Druh podkladu

Hrubo- a jemno-pórovité dreviny ako dub, jaseň, orech, mahagón atď.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie P 150 – 180

Drevený prach – špeciálne z pórov odstrániť.

Zanesený a brúsny papier a nerovnomerné brúsenie môžu viesť k fľakatému obrazu morenia.

Vodovanie dreva pred morením sa neodporúča.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

1x Arova Rustica 10001 ff



Moridlo musí byť následne z povrchu zotreté.

Následná úprava

Prelakovateľné je tak vodouriediteľnými, ako aj rozpúšťadlovými lakmi. Na prelakovanie svetlých odtieňov moridiel zásadne odporúčame použitie svetlostálych lakov ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff alebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

0,9 l; 4 l

Farebné odtiene



Ligurien	10001	Kalabrien	10008
Navarra	10002	Apulien	10009
Abruzzen	10003	Galicien	10010
Lombardei	10004	Toskana	10011
Katalonien	10005	Piemont	10012
Kastilien	10006	Umbrien	10013
Andalusien	10007		

Všetky odtiene je možné navzájom miešať a v prípade potreby zosvetliť s ADLER Konzentrationsregler 90315.

Pred začiatkom morenia je nutné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Technický list platí pre všetky farebné odtiene Arova Rustica 10001 ff a 1010 & čísla farebných odtieňov.

Prídavné produkty

ADLER Nitroverdünnung 80001
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Skladujte v chlade, ale nie v mraze.

Bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke www.adler.sk.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdychnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143).