

## Bluefin Pure-Metal

3133

Echtmetaalcoating bij meubels voor industrie en handel

### PRODUCTBESCHRIJVING


Productnummers

31600

Algemeen

Watergedragen 3-componenten-echtmetaalcoating die kan worden aangebracht met de spuitmethode. Het metalen oppervlak oogt zeer sterk als echt metaal en voelt ook zo aan.

Toepassingsgebieden



Voor het lakken van oppervlakken die onderhevig zijn aan normale slijtage bij meubels en interieur, bij slaapkamer- en woonkamerinrichting: toepassingsgebieden III - IV volgens ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte topklaag.

Met Aquafix Ferro (8130000300) wordt een magnetisch oppervlak bereikt.


### VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het schuren beïnvloedt het resulterende effect.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken in acht.**

Mengverhouding



Stap 1:

100 gewichtsdeel/gewichtsdelen Bluefin Pure-Metal (3133)  
5 gewichtsdeel/gewichtsdelen Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) moet voor de verwerking voorzichtig al roerend in de product worden ingewerkt.

Bluefin Pure-Metal (3133) kan uitsluitend worden gebruikt met aangegeven verharder en mengverhouding. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.

Stap 2:

250 gewichtsdelen Aquafix Ferro, koper, messing, brons of tin voorzichtig en zonder klonten onder roeren met het lak-verhardersmengsel mengen. Het roeren gebeurt best machinaal met een korfmenner.

**Open tijd**

2 uur(en)

De open tijd kan niet verder worden verlengd.

Bij hogere temperaturen wordt de open tijd korter.

**Opbrengtechniek**

	<b>Spuitpistool met beker</b>
<b>Applicator</b>	Druckbecherpistole
<b>Spuitpistool Ø (mm)</b>	1,8 - 2,2
<b>Spuitdruk (bar)</b>	3,0 - 5,0
<b>Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m<sup>2</sup>)</b>	500 - 800

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

**Droogtijden**

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuurbaar en overschilderbaar:	ca. 5 uur(en)
---------------------------------	---------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

**Gereedschap schoonmaken**

8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

**ONDERGROND****Soort ondergrond**

Spaanplaten, MDF-platen of dragerplaten gecoat met grondeerfolie.

MDF-platen of dragerplaten gevuld (bv. Bluefin Isospeed (3134) voor 2-componenten-verwerking of PUR-Ecofill (2416)).

**Ondergrondhoedanigheid**

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

**Ondergrondvoorbereiding**

Houtschuurgang Korrel 240

**COATINGOPBOUW****Opbrengen van het product**

1 x Bluefin Pure-Metal (3133) (gemengd en uitgehard)

**Tussendroogtijd**

Een nacht laten drogen bij kamertemperatuur.

**Tussenschuurgang**

Getrapte schuurgang met finishpapier korrel 180/240/360/600/1000/1500/3000 (eindschuurgang).

Het oppervlak schoonmaken met een doekje bevochtigd met Spezial-Verdünnung (96705).

Het schuren mag niet worden uitgevoerd op een slijpmachine of met een handslijpmachine met stofafzuiging: brandgevaar en verkleuring van de volgende laklagen door roestvorming!

**Aflaklaag** 1 x Aduro Tiropur (2548) of Pigmotop (2514) met de gewenste glansgraad / bij voorkeur G70 of G100

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

**Schoonmaken en onderhoud** Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202).

## AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

**Formaten van de verpakkingen** 1 kg, 5 kg, 25 kg

**Toevoegingsproducten**

- Aquafix Bronze (8137000300)
- Aquafix Ferro (8130000300)
- Aqua-Hardener 8450 (8450)
- Aquafix Kupfer (8135000300)
- Aquafix Messing (8136000300)
- Aquafix Zinn (8138000300)
- Bluefin Isospeed (3134)
- Clean-Möbelreiniger (7202)
- Pigmotop (2514)
- PUR-Ecofill (2416)
- Spezial-Verdünnung (96705)
- Aduro Tiropur (2548)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

## OVERIGE AANWIJZINGEN

### Houdbaarheid / opslag



Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.  
Bewaar koel, maar vorstvrij.

### Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) inzien.