

ADLER Legno-Aqua-Öl

7030000200

Vodouriediteľný ekologický olej na drevo na báze obnoviteľných surovín na nábytok a vnútorné vybavenie, pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných surovín na nábytok a vnútorné vybavenie. S produktom sa dajú vytvoriť prírodné, matné povrchy s nízkym zvýraznením textúry dreva. Rýchle schnutie. Prijemný na dotyk, prírodný vzhľad. Dobrá ochrana povrchu. Produkt je formulovaný bez obsahu aromatických rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2** Odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- Spĺňa kritériá „**Baubook ekologická stavba**“
- **Cradle to Cradle Certified™** bronzová certifikácia
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

Oblasti použitia



- Na lakovanie slabo (1K-spracovanie) a bežne (2K-spracovanie) namáhaných drevených prvkov obytného priestoru ako nábytok a vnútorné vybavenie spální a obývacích izieb.
- Na lakovanie obkladových elementov stien a stropov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- **Pozor:** Je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie, ako aj na rovnomerný nános produktu.
- V závislosti od použitia možno ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 spracovávať ako 1- alebo 2-zložkový.
- Neuzatvárajte nádobu s natuženým materiálom.

09-20 (nahrádza 04-20) ZKL 7030

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pomer miešania

100 hmotnostných dielov ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200
7 hmotnostných dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Pred spracovaním musí byť ADLER Aqua-PUR-Härter dôkladne zapracovaný do oleja za stáleho miešania. Pred spracovaním odporúčame počkať asi 10 minút.

Doba spracovateľnosti

4 hod. pri cca 20 °C

Pri vyšších teplotách sa doba spracovateľnosti znižuje. Predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.

Technika nanášania

Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ	Natieranie Vytieranie	Navalovanie
Nános	2x		
Tryska (ø mm)	1,8		-
Striekací tlak (bar)	2,5 – 3,5		-
Množstvo na nános(g/m ²)	30 – 50		20 – 30
Výdatnosť na nános (m ² /l)		15 – 30	-

Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prach sa nelepí	po cca 30 min.
nelepí sa	po cca 3 h
preschnutý	po cca 7 dní

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Aby sa dosiahlo bezchybné schnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Zaschnuté zvyšky laku odporúčame odstrániť s ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený v pomere 1:1 s vodou).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreviny

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Listnaté dreviny: brúsenie zrnitosťou P180 – P240
Ihličnaté dreviny: brúsenie zrnitosťou P150 – P220

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie

1x ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200

Na drevinách s veľkými pórmami, napr. dub alebo jaseň, odporúčame olej krátko po aplikácii zapracovať najskôr naprieč a potom v smere drevných vlákien.

Medzibrúsenie



Ľahký medzibrús: P280 – P360 sa môže previesť vhodným brúsnym rúnom (napr. Scotch-Brite od 3M).

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

1x ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie & ošetrovanie

Čistenie handrou navlhčenou vodou a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom; nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja.

Prosím, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 250 – Pokyny pre údržbu povrchov ošetrených ADLER Legno-Aqua-Öl.**

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia


750 ml, 2,5 l a 22 l

Súvisiace produkty

ADLER Aqua-Cleaner 80080

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie



Minimálne 12 mesiacov originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.