

MIEŠANIE ROZPŮŠŤADLOVÝCH LAKOV



PIKTOGRAMY

Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania		Tužidlo	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)	
		Hmotnosť	Objem						Nízkoťlakové striekanie	Airless alebo Airmix

ZÁKLADNÉ LAKY BEZFAREBNÉ

PUR-Füllgrund HT	2530000200	1:1		8433000210	3 hodiny	8519000210		5 kg	0 – 10 %	neriedený
DD-Isoliergrund	25103	1:1		8401000210	8 hodín	8519000210		1 kg 5 kg	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený
PUR-Primer	25291	10:1		8419000210	1 pracovný deň ³	8519000210		4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 5 %

ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

PUR-Spritzfüller	25515	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 30 kg	20 – 25 %	15 – 20 %
			5:1	8420000210	5 hodín				35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
			3:1						20 – 25 %	15 – 20 %
			10:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
PUR-Ecofill Weiß	25501		7:1	8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
Aduro Ecofill Smart	2317050000	10:1		8419000210	5 hodín	8519000210	biely čierny žltý červený modrý zelený hnedý	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
			7:1							
Aduro Superfill	2318050000	4:1		8244000210	3 hodiny	8519000210	biely	24 kg	cca 10 %	0 – 10 %
			3:1							

VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ

PUR-Antiscratch HQ	26320	10:1		8419000210	1 pracovný deň ³	8519000210	G05	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený
	26321	10:1				G10 – G70	10 – 15 %		5 – 10 %	
Legnopur	26211	10:1		8419000210	1 pracovný deň ³	8519000210	G10 – G90	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Tiropur NG	25461	10:1		8419000210	1 pracovný deň ³	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
PUR-Select	26011	10:1 ²		8429000210	1 pracovný deň ³	8519000210	G10 – G70	10 kg 20 kg	10 %	do 5 %
PUR-Naturmatt	26132	10:1		8429000210	1 pracovný deň ³	8519000210	jemný mat	4 kg 20 kg	do 5 %	neriedený
PUR-Strong	26301	5:1		8429000210	1 pracovný deň ³	8519000210	G10 – G70	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Aduro Vítea	2651000105	10:1		8239000210	8 hodín	8519000210	G05	4 kg 20 kg	5 %	neriedený
Aduro Vento	2660000110	10:1		8419000210	12 hodín	8519000210	G10 – G50	4 kg 20 kg	10 – 15 %	0 – 10 %
Aduro Isofin	2652000105	10:1		8239000210	12 hodín	8519000210	G05 – G30	4 kg 20 kg	5 %	neriedený

VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Pigmpur	24005	10:1		8419000210	1 pracovný deň ³	8519000210	RAL NCS SAN	1 kg 3 kg 4 kg 20 kg	25 %	10 %
			5:1	8420000210	5 hodín				15 – 20 %	5 – 10 %
Aduro Pigmcocolor 4in1	2241000010 2243000010 2245000010	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 20 kg	cca 20 – 25 %	cca 15 – 20 %
			5:1	8420000210	5 hodín					
Pigmpur Gloss NG ³	2419000005	1:1		8234000210	3 hodiny	8519000210	RAL NCS	4 kg	0 – 10 %	neriedený

VRCHNÉ LAKY BEZFAREBNÉ

Pigmotop	25361	10:1		8419000210	1 pracovný deň ³	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 10 %
Aduro High-Gloss ³	2634000100	3:1		8419000210	4 hodiny	8519000210	vysoko lesklý	3 kg 18 kg	0 – 10 %	neriedený




DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Solva-Tint	9035						podľa Solva-Tint vzorkovníka	250 ml		do max. 1 % na miernu korekciu farieb
PUR-Struktureffektpasten	90155						jemná / hrubá	400 g		5 – 10 % do laku


OBLASTI POUŽITIA



POKYNY PRE APLIKÁCIU



ĎALŠIE INFORMÁCIE



Naši technici alebo naši obchodní zástupcovia ADLER sú vám samozrejme k dispozícii, aby vám poskytli potrebné informácie a zodpovedali vaše otázky.

Som vám k dispozícii:
Technická podpora: Richard Moré +421 903 285 473

* zmes sa môže spracovávať aj ďalší deň, musí byť však zmiešaná s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1

² spracovateľný aj bez pridania tužidla

³ dodržujte pracovné pokyny pre tvorbu vysokého lesku!

⁴ pre strojové brúsenie

Príslušné technické listy nájdete na www.adler.sk