

# MIEŠANIE/TVRDENIE VODOURIEDITEĽNÝCH NÁBYTKOVÝCH LAKOV ADLER



lak	obj. č.	pomer zmesi (hmot. diely)	tvrdidlo/zosieťovač	spracovateľnosť	riedidlo	prídavok pri spracovaní (v hm. %)			nános na m <sup>2</sup>	vrstvy	stupeň lesku/farebný odtieň	balenie	poznámka
						nízkotlakové striekanie	Airless/Airmix	V – valčekom, N – natieranie					
<b>Bezfarebné základy</b>													
Aqua-Intense GL	30016	100:6	Aqua-PUR Härter 82220	8 hodín	voda	neriedený	neriedený		100 – 120 g	1		4,5 kg; 25 kg	izolačný lak pre dreveniny obsahujúce vodou rozpustné extraktívne látky (napr. dub)
Aqua-Primer-Ultra	30014				voda	5 – 10 %	neriedený		100 – 120 g	1		5 kg, 25 kg, 120 kg	základný jednozložkový lak
<b>Bezfarebné vrchné laky</b>													
Aqua-Kristall Ultra	30260	100:7	Aqua-PUR Härter 82220	4 hodiny	voda	5 – 10 %	neriedený		80 – 110 g	1	G5, 10, 30, 50	4 kg, 22 kg	spracovateľný ako jedno- aj dvojsložkový lak
Aqua-Feel CFB	30431	100:10	Aqua-PUR Härter 82221	8 hodín <sup>2</sup>	voda	5 – 10 %	neriedený		70 – 90 g	1	hlboko matný	4 kg, 20 kg	použiteľný iba ako vrchný lak
Bluefin Softmatt	3052000105	100:10	Aqua-PUR Härter 82221	4 hodiny <sup>2</sup>	voda	5 – 10%	neriedený		80 – 110 g	1	hlboko matný	4 kg, 20 kg	použiteľný ako základný aj vrchný lak na dýhovanom podklade
Bluefin Smart	2990000105	100:15	Aqua-PUR Härter 82221	3 hodiny <sup>2</sup>	voda	5 – 10 %	neriedený		130 – 150 g	1	hlboko matný	4 kg, 20 kg	lakovanie nábytku iba v jednom kroku
<b>Viacvrstvé bezfarebné laky</b>													
Aqua-Top Antiscratch	30341	100:10	Aqua-PUR Härter 82221	8 hodín <sup>2</sup>	voda	cca 5 %	neriedený		80 – 120 g	2	G5, 10, 30, 50	4 kg, 20 kg	použiteľný ako základný aj vrchný lak na silne namáhané plochy (stoly)
Aqua-Mira CFB	30471				voda	5 %	neriedený		90 – 120 g	2	G5, 10, 30, 50, 70	5 kg, 25 kg	všestranne použiteľný nábytkový lak
Aqua-Sec CFB	30291	100:7*	Aqua-PUR-Härter 82220	4 hodiny	voda	neriedený	neriedený		80 – 120 g	2	G10, 30, 50, 70	4 kg, 22 kg	spracovateľný ako jedno- aj dvojsložkový lak
Aqua-Soft CFB	30361	100:2	Aqua-Vernetzer 82210	3 dni <sup>3</sup>	voda	cca 5 %	neriedený		80 – 120 g	2 – 3	G5, 10, 30, 50, 70	5 kg, 25 kg, 120 kg	spracovateľný ako jedno- aj dvojsložkový lak
Aqua-Resist	30460				voda	cca 5 %	neriedený		80 – 120 g	2	G5, 10, 30, 50, 70, 90	5 kg, 25 kg	jednozložkový lak, výborná mechanická a chemická odolnosť (1-B1)
Aqua-Step Silent	30430001xx	100:7	Aqua-PUR-Härter 82220	8 hodín	voda	5 %	neriedený	V – 10%	100 – 120 g	2 – 3	G10, 30, 50	4 kg, 22 kg	spracovateľný ako jedno- aj dvojsložkový lak; tesniaci lak znižujúci výzvanie schodísk
Bluefin Ecofin	29530001xx	100:4	Aqua-Vernetzer 82210	3 dni <sup>2</sup>	neriediť	neriedený	neriedený		80 – 120 g	2	G5, 10, 20, 30 – 80	5 kg, 25 kg, 120 kg	spracovateľný ako jedno- aj dvojsložkový lak, <b>iba na priemyselné použitie</b>
Aquacryl CFB	30090				voda	10%	neriedený	N – neriediť	80 – 100 g	2 – 3	G30, 50, 100	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l	lak na natieranie v interiéri
Bluefin Pure-Wood	2980000105	100:5	Aqua-PUR-Härter 82220	4 hodiny <sup>2</sup>	voda	neriedený	neriedený		60 – 80 g	2	G5	10 kg, 22 kg	lak pre dosiahnutie efektu povrchovo neupraveného dreva
<b>Pigmentované základy</b>													
Bluefin Isospeed	31340000xx	100:5	Aqua-PUR-Härter 82220	6 hodín	voda		neriedený		150 – 200 g	2 – 3	biely W10, čierny, báza na tónovanie W30	4 kg, 22 kg	spracovateľný ako jedno- aj dvojsložkový lak
Aqua Isospeed Thix	31017	100:5	Aqua-PUR-Härter 82220	3 hodiny	voda	5 %	neriedený		150 – 250 g	2 – 3	biely	5,6 kg, 22 kg	nestekavý na zvislých plochách
<b>Vrchné pigmentované laky</b>													
Pigmocryl NG	320x (xxx xxx)				voda	0 – 5 %	neriedený		120 – 200 g	1	G10, 30, 50, RAL, NCS, SAN	1 kg, 4 kg, 22 kg	výborná plnivosť a krycia schopnosť
Bluefin Pigmosoft	32950000xx	100:10	Aqua-PUR-Härter 82221	3 hodiny	voda	5 – 10 %	neriedený		110 – 140 g	1	hlboko matný	4 kg, 20 kg	samoregeneračný vrchný krycí lak
Pigmocryl-Metallic	31110531xx		Aqua-Vernetzer 82210 (4 %) + Aqua PUR-Härter 82221 (5 %)	2 hodiny <sup>2</sup>	voda	neriedený	nie je možné		40 – 60 g	1	hliník, platina, bronz	1 kg, 10 kg	výborná mechanická a chemická odolnosť
Aqua-Pure-Metal	31600	100:5	Aqua-PUR -Härter 82220	2 – 3 hodiny	voda	neriedený	neriedený		500 – 800 g	1	oceľ, meď, mosadz, bronz, zinok	1 kg, 5 kg, 25 kg	lakovanie efektov kovov
<b>Viacvrstvé pigmentované laky</b>													
Bluefin Pigmores 4in1	3505000xxxx	100:10	Aqua-PUR-Härter 82221	3 hodiny	neriediť	neriedený	neriedený		120 – 200	2 – 4	G10, 30, 50, RAL, NCS	0,8 kg, 4 kg, 20 kg	plní funkcie izolácie, plniča, farebného laku a vrchného ochranného laku
<b>Doplňkové produkty</b>													
Aqua Cleaner	80080		čistiaci prostriedok s účinnou rozpúšťacou silou zaschnutých zvyškov vodných lakov z náradia a striekacích zariadení								10 l, 25 l	riedenie 1:1 s vodou pre slabšie znečistenia, neriedený priamo na znečistené miesto	
Aqua Tint	89051		farebný koncentrát na prifarbenie transparentných nábytkových vodouriediteľných lakov; prídavok 0,1 – 1,0 %, u tmavých dreven a tmavo namorených plôch je možné pridať až 5 %						farebné odtiene od 89051 do 89253 Aqua Tint vzorkovník		250 ml	prifarbenie laku a farebné zjednotenie povrchu	
Aquafix S	91201		štruktúrovaná pasta pre bezfarebné a pigmentované vodouriediteľné systémy (napr. Aqua Soft CFB, Pigmocryl, Protor Finish D)								180 g, 250 g, 640 g, 1 kg	nábytkové laky 5 %, Protor – 8 %; pridaním 10 % do Aqua-Step-Silent získame triedu protišmykovosti R9 podľa BGR 181 a DIN 51130	
Aqua Fluid	80044		zlepšenie kresby pórov a rozlievateľnosti, množstvo prídavku cca 20 až 25 hmotnostných % do zmesi lak-tužidlo								5 l, 25 l	prídavok 20 – 25 % kvôli zlepšeniu kresby pórov a rozlievateľnosti	

1 – po 24 hodinách zmiešať s čerstvou zmesou v pomere 1:1

4 – po 4 hodinách zmiešať s čerstvou zmesou v pomere 1:1

2 – predĺženie spracovateľnosti nie je možné!

5 – na urýchlenie sušenia pred lakovaním transparentným lakom

3 – po 3 dňoch zmiešať s čerstvou zmesou v pomere 1:1

Bližšie informácie získate na telefónnych číslach:

Banskobystr. a Nitr. kraj (okrem okresov SA,KN,TO)	0903 285 467
Bratislavský a Trnavský kraj (+ SA,KO,TO,MY,NM)	0903 285 464

Prešovský a Košický kraj	0903 285 463
Trenčiansky a Žilinský kraj (bez MY,NM)	0903 285 471

adresa prevádzky: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza

informácie: 046 519 96 21, info@adler.sk, www.adler.sk

objednávky, sklad: 046 519 96 22, objednavky@adler.sk

technická podpora: 0903 285 473

koloristika: 0903 285 472, koloristika@adler.sk