

MIEŠANIE/TVRDENIE ROZPÚŠŤADLOVÝCH LAKOV ADLER



lak	obj. č. produktu	pomer zmesi (hm. diely)	tvrdidlo	obj. č. tvrdidla	spracovateľnosť	riedidlo	obj. č. riedidla	pridávané množstvo riedidla (v hm. %)		nános množstvo na m ²	vrstvy	stupeň lesku/farebný odtieň	balenie	
								nízkotlakové striekanie	Airless/Airmix					
Bezfarebné základy														
PUR Füllgrund HT	2530000200	1:1	PUR-Härter	8233000210	3 hodiny	DD Verdünnung	80019	10 %		120 – 180 g	1 – 3		5 kg	
PUR Primer	25291	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 – 15 %		100 – 130 g	1 – 2		4 kg, 20 kg	
PUR Speed Primer	24401	5:1	PUR-Härter	82029	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung		0 – 30 %	0 – 30 %	70 – 100 g	1		20 kg	
DD Isoliergrund	25103	1:1	DD-Härter	82001	8 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	izolácia MDF: 50 %, inak neriedený		100 – 120 g	2		0,9 kg, 4 kg	
Duopur Base NQ	25271	2:1	Duopur-Härter	82072	4 hodiny	Duopur Verdünnung	80060	10 %	0 – 5 %	100 – 150 g	1 – 2		4 l, 20 l	
Duopur Base HQ	25270	2:1	Duopur-Härter	82072	4 hodiny	Duopur Verdünnung	80060	10 %	0 – 5 %	120 – 150 g	1 – 2		4 l, 20 l	
Pigmentované základy														
hmotnostný diel objemový diel PUR Spritzfüller	25513	10:1 obj. d. 5:1 5:1 obj. d. 3:1	PUR-Härter PUR-Härter S	82019 82040	8 hodín 5 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	20 – 25 % 35 – 45 % obj. 20 – 25 % 35 – 45 % obj.	15 – 20 % 30 – 35 % obj. 15 – 20 % 30 – 35 % obj.	170 – 220 g	1 – 2	biely, čierny	4 kg, 30 kg	
PUR Ecofill	25501	10:1 obj. d. 7:1	PUR-Härter	82019 (82017*)	8 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	20 %	5 – 15 %	130 – 180 g	2 – 3	biely	4 kg, 24 kg	
PUR Isofill	25506	10:1 obj. d. 8:1 5:1 obj. d. 4:1	PUR-Härter PUR-Härter S	82019 82040	8 hodín 5 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	5 %	0 – 5 %	150 – 200 g	2 – 3	biely	4 kg, 24 kg	
Aduro Superfill ³	22318000200	4:1 obj. d. 3:1	PUR-Härter	8244000210	3 hodiny	DD Verdünnung	80019	10 %	0 – 10 %	130 – 180 g	2 – 3	biely	24 kg	
Viacvrstvé bezfarebné laky (spracovateľné ako jedno- a dvojkomponentné)														
PUR Antiscratch HQ	26320	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 – 15 %	5 – 10 %	100 – 150 g	1 – 2	G5 – G70	4 kg, 20 kg	
Legnopur	26211	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 150 g	2	G10 – G90	4 kg, 20 kg	
Ventopur NG	26391	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	0 – 5 %	100 – 150 g	2	G10 – G70	20 kg, 180 kg	
Tiropur NG	25461	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 150 g	2	G10, 30, 50, 70, 90	4 kg, 20 kg	
Ratiopur****	25303	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 150 g	2	G30, G50	20 kg	
PUR Select	26011	10:1**	PUR-Härter	82029	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	0 – 5 %	100 – 150 g	2	G10 – G70	4 kg, 20 kg	
Isopur	26101	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	5 %	120 – 150 g	2	G10 – G50	4 kg, 20 kg	
PUR Naturmatt	26132	10:1	PUR-Härter	82029	8 hodín*	DD Verdünnung	80019	5 %	neriedený	80 – 120 g	2	hlboký mat	4 kg, 20 kg	
PUR Strong	26301	10:2	PUR-Härter	82029	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 150 g	3	G10 – G70	4 kg, 20 kg	
PUR Spritzlack	26021	10:1	PUR-Härter	82019	16 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 150 g	2	G10 – G90	20 kg, 180 kg	
PUR One****	25443	10:1	PUR-Härter	82029	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 130 g	2	G30, G50	20 kg	
Aduro Vitea	2651000105	10:1	PUR-Härter	8239000210	8 hodín	DD Verdünnung	80019	5 %	neriedený	100 – 130 g	2	hlboký mat	4 kg, 20 kg	
Viacvrstvé pigmentované laky														
Metallic-Base	25834	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	100 – 120 g	1	strieborný	1 kg, 4 kg	
Brilliant Metallic	2492	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD Verdünnung	80019	10 – 20 %	10 – 20 %	80 g	1	strieborný, zlatý, titan, bronz...	0,9 kg	
Pigmopur-Metallic	24284 ff	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín	DD Verdünnung	80019	10 %	10 %	100 – 120 g	1	RAL 9007, RAL 9006	1 kg, 4 kg, 20 kg	
Pigmopur	24005	10:1	PUR-Härter	82019	8 hodín*	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	25 %	10 %	150 – 200 g	1	RAL, NCS, MTF SAN,...	1 kg, 4 kg, 20 kg	
Pigmopur Gloss NG	2419	1:1	PUR-Härter	8234000210	3 hodiny	DD Verdünnung	80019	5 – 10 %	0 – 10 %	100 – 130 g	2	biely, čierny, RAL, NCS	4 kg	
Perleffekt	25801	10:1	PUR-Härter	82029	8 hodín	PUR Verdünnung	80029	60 %	60 %	80 – 100 g	1	biely	1 kg, 4 kg	
Reisslack-farbig	23991					DD Verdünnung	80019	25 %	25 %	80 – 100 g	1	biely, žltý, červený, modrý,...	1 kg	
Aduro MDF-4v1	2201 ff	10:1 5:1	PUR-Härter PUR-Härter S	82019 82040	8 hodín 5 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	20 – 25 %	15 – 20 %	150 – 200 g	2 – 3	biely, čierny, RAL, NCS	1 kg, 4 kg, 20 kg	
Vrchné bezfarebné laky														
Pigmotop	25361	10:1	PUR Härter	82019	8 hodín*	DD Verdünnung	80019	10 – 15 %	do 10 %	80 – 100 g	1	G10, 30, 50, 70, 100	4 kg, 20 kg	
Aduro PUR-Glanzlack ***	2632000100	3:1	PUR-Härter	8237000210	5 hodín	DD Verdünnung	80019	0 – 10 %	neriedený	80 – 100 g	2	vysoký lesk (G100)	3 kg, 18 kg	
PUR Glanzlack ***	25283	3:1	PUR-Härter S	82040	5 hodín	DD Verdünnung	80019	do 10 %	do 5 %	100 g	2	vysoký lesk (G100)	3 kg, 18 kg	
Duopur Finish	25263	2:1	Duopur-Härter	82072	4 hodiny	Duopur Verdünnung	80060	5 – 10 %	neriedený	120 – 150 g	1 – 2	G30 – G70	4 l, 20 l	
Aduro Softmatt	2633000105	3:1	PUR-Härter	82017	8 hodín	DD aj PUR Verdünnung	80019/80029	10 %	neriedený	80 – 120 g	1	hlboký mat	3 kg, 18 kg	
Špeciálne prídavky														
Solva-Tint	89601	Farebné koncentráty pre tónovanie lakov							0,1 – 5 %			prídavok	farebný koncentrát, odtiene podľa vzorkovníka	250 ml
Pigmofix M	90698	Matovacia pasta na zníženie stupňa lesku produktu Aduro MDF-4v1							na G30 – 5 %, G10 – 10 %			prídavok	prídavok do MDF-4v1	400 g, 1 kg, 3 kg
		Matovacia pasta na zníženie stupňa lesku produktu Pigmopur							na G30 – 2,5 %, G10 – 5 %			prídavok	prídavok do Pigmopuru	
Pigmofix G	90699	Aditívum pre krycie farby a laky na zvýšenie priľnavosti pri lakovaní skla							5 %			prídavok	prídavok do Pigmopuru a Pigmotopu	200 g (stačí pre 4 kg)
Pigmofix RF	90695	Aditívum pre zlepšenú odolnosť voči tvorbe „prsteňového efektu“ (farebné stopy na krycej PÚ pri styku s kovom)							10 %			prídavok	prídavok do Pigmopuru	0,4 kg
Pigmofix V	90694	Špeciálna rozpúšťadlová zmes pre optimalizáciu spracovateľnosti zmesi Pigmopur pri lakovaní skla valčekom							10 – 20 %			prídavok	prídavok do Pigmopuru	400 ml
Lichtschutzkonzentrat	90712	Aditívum pre zvýšenie odolnosti voči vplyvu svetla							5 – 10 %			prídavok	prídavok do PUR One, Ratiopur	1 l

* zmes sa môže spracovávať aj po 8 hodinách, musí byť však zmiešaná s čerstvou zmesou min. v pomere 1:1 *³ na priemyselné použitie
 ** spracovateľný tiež bez prídavku tvrdidla *** prosím rešpektujte pracovné smernice na lakovanie s vysokým leskom
 **** prídavok ochranného prostriedku proti svetlu *² tvrdidlo špeciálne určené na strojové brúsenie

Blížšie informácie získate na telefónnych číslach:

Banskobystrický a Nitriansky kraj (okrem okresov SA, KN, TO)	0903 285 467	Prešovský a Košický kraj	0903 285 463	adresa prevádzky: Adler Slovensko s. r. o., Montážna 3, 971 01 Prievidza
Bratislavský a Trnavský kraj (aj okresy SA, KN, TO, NM, MY)	0903 285 464	Trenčiansky a Žilinský kraj (okrem NM, MY)	0903 285 471	informácie: 046/519 96 21, info@adler.sk, www.adler.sk
				objednávky: 046/519 96 22, objednavky@adler.sk
				technická podpora: 0903 285 473
				koloristika: 0903 285 472, koloristika@adler.sk

02/2020